

# 不同使用路况的出租车轮胎胎面胶耐磨性能研究

刘华侨<sup>1</sup>, 王中江<sup>2</sup>, 李红卫<sup>1</sup>, 顾培霜<sup>1</sup>, 朱家顺<sup>1</sup>

[1. 特拓(青岛)轮胎技术有限公司, 山东 青岛 266061; 2. 山东丰源轮胎制造股份有限公司, 山东 枣庄 277300]

**摘要:** 针对不同的出租车轮胎使用路况, 试验研究胎面胶配方设计对轮胎耐磨性能的影响。结果表明: 在沥青路面为主的使用环境, 出租车轮胎胎面胶设计主要侧重于普通磨耗, 高硬度和高定伸应力的胎面胶配方能够显著改善轮胎的耐磨性能; 在山路和苛刻路面为主的使用环境, 胎面胶设计则更加侧重于苛刻磨耗, 硬度稍低和抗切割性能高的胎面胶能够显著延长轮胎的使用寿命和行驶里程。

**关键词:** 出租车轮胎; 胎面胶; 配方设计; 普通磨耗; 苛刻磨耗; 硬度; 抗切割性能

**中图分类号:** U463.341<sup>+</sup>.4/.6; TQ336.1

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1006-8171(2020)01-0020-04

**DOI:** 10.12135/j.issn.1006-8171.2020.01.0020



OSID开放科学标识码  
(扫码与作者交流)

轮胎在负荷条件下在路面上滚动, 受到了负荷作用及路面的反作用, 使轮胎在行驶过程中的动态形变和磨耗很复杂。在轮胎产品的研发与应用中, 除了需要考虑轮胎本身的高速性能、耐久性能、压穿强度、水压爆破性能等外, 行驶环境(路面状态和气候条件等)以及销售市场也需要在研发初期综合考虑。例如米其林的高端产品Primacy 3轮胎因在抗湿滑性能和静音方面表现优异而名声大噪, 然而进入中国市场后却因复杂路面环境和行车习惯等, 凸显出耐磨性能差等问题, 在胎面胶性能改善后推出的Primacy 3ST轮胎则兼顾了耐磨性能, 成为为中国市场量身打造的产品。

本工作以出租车轮胎胎面胶开发为例, 针对多沥青路面为主道路的常规市场和多山多石板道路的攀枝花市场, 研究胎面胶的耐磨性能。

## 1 实验

### 1.1 主要原材料

溶聚丁苯橡胶(SSBR), 牌号RC2557S, 中国石油独山子石化公司产品; 天然橡胶(NR), STR20, 泰国进口产品; 乳聚丁苯橡胶(ESBR), 牌号SBR1723, 中国石化齐鲁石化公司产品; 顺丁橡

胶(BR), 牌号9000, 中国石化四川石油化工有限公司产品; 炭黑N234, 江西黑猫炭黑股份有限公司产品; 白炭黑, 牌号Silica 115MP, 青岛罗地亚白炭黑有限公司产品; 环保型芳烃油, 牌号V500, 德国汉圣公司产品。

### 1.2 试验配方

配方A: SSBR 55, NR 15, BR 45, 炭黑N234 70, 白炭黑 10, 环保型芳烃油 10, 活化体系 4.5, 防老体系 2, 硫化体系 3.4。

配方B: BR 40, ESBR 82.5, 炭黑N234 70, 白炭黑 10, 环保型芳烃油 11, 活化体系 5, 防老体系 3, 硫化体系 3.4。

配方C: BR 40, ESBR 82.5, 炭黑N234 70, 环保型芳烃油 3, 活化体系 5, 防老体系 3, 硫化体系 3.4。

### 1.3 主要设备和仪器

F305型和F370型密炼机, 大连橡胶塑料机械股份有限公司产品; EKT-2000S型硫化仪, 眸中科技有限公司产品; 拉伸试验机和阿克隆磨耗试验机, 中国台湾高铁科技股份有限公司产品; RCC-1型橡胶动态切割试验机, 北京万汇一方科技发展有限公司产品。

### 1.4 混炼工艺

胶料采用常规三段混炼工艺, 一段和二段混炼在F370型密炼机中进行, 设定填充系数为72%。

**作者简介:** 刘华侨(1989—), 男, 山东青岛人, 特拓(青岛)轮胎技术有限公司工程师, 在职博士, 主要从事轿车轮胎的配方设计和技术管理工作。

**E-mail:** huaqiao.liu@tta-solution.com

一段混炼压砣压力为0.6 MPa, 初始转子转速为 $55 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 。混炼工艺为: 生胶和小料→压砣(5 s)→部分炭黑→压砣→提压砣( $112 \text{ }^\circ\text{C}$ )→油→压砣→提压砣( $25 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ ,  $112 \text{ }^\circ\text{C}$ , 8 s)→压砣→提压砣( $155 \text{ }^\circ\text{C}$ , 排胶)。

二段混炼压砣压力为0.6 MPa, 初始转子转速为 $40 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 。混炼工艺为: 一段混炼胶→压砣(10 s)→剩余炭黑→压砣→提压砣( $30 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ ,  $135 \text{ }^\circ\text{C}$ )→压砣(15 s)→提压砣( $152 \text{ }^\circ\text{C}$ , 排胶)→压砣( $40 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ )→提压砣→关卸料门。

终炼在F305型密炼机中进行, 设定填充系数为70%。终炼压砣压力为0.4 MPa, 初始转子转速为 $22 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 。混炼工艺为: 二段混炼胶加硫化体系→压砣(30 s)→提压砣→压砣(30 s)→提压砣→压砣(20 s)→提压砣→压砣(25 s)→提压砣→排胶。

### 1.5 性能测试

胶料性能均按照相应的国家标准进行测试。

## 2 结果与讨论

### 2.1 硫化特性

配方性能是由配方所用生胶体系、填料种类和用量及硫化体系决定的<sup>[1-2]</sup>, 若填料和硫化体系相同, 仅更换单一胶种, 即可测定胶料的硫化速率水平。表1示出了本研究涉及到的几种生胶的硫化速率。若以 $t_{10}$ 判定胶料的初始硫化速率, 以 $t_{90}$ 判定胶料的总硫化时间, 从表1可以看出, 各胶种硫化速率由快到慢依次为: NR, BR, SSB和ESBR。

表1 各胶种的硫化速率

硫化时间/min	NR	SSBR	ESBR	BR
$t_{10}$	4.30	10.97	16.40	5.10
$t_{50}$	6.17	20.12	25.50	7.10
$t_{90}$	10.32	36.82	40.40	10.58

注: 配方为生胶 100, 炭黑N330 50, 氧化锌 3, 硬脂酸 2, 硫黄 1.8, 促进剂CBS 1。

试验配方胶料的硫化仪数据( $150 \text{ }^\circ\text{C}$ )如表2所示。由表2可以看出: 配方A使用了SSBR, NR和BR, 胶料的硫化速率最大, 总硫化时间最短; 相对于配方A, 配方B使用了硫化速率较小的ESBR替代

表2 试验配方胶料的硫化仪数据

项 目	配方A	配方B	配方C
$F_L/(\text{dN} \cdot \text{m})$	3.78	3.02	2.79
$F_{\max}/(\text{dN} \cdot \text{m})$	18.29	15.98	18.66
$t_{10}/\text{min}$	4.38	6.97	7.02
$t_{50}/\text{min}$	7.07	10.68	11.12
$t_{90}/\text{min}$	14.55	19.72	20.27

硫化速率较大的SSBR和NR, 且BR用量减小5份, 导致配方B胶料的初始硫化速率减小, 总硫化时间延长; 配方C与配方B相比仅减少10份白炭黑, 胶料的硫化速率稍有减小, 总硫化时间略微延长, 但差别不大。

因此, 若进行配方切换试验, 需要对轮胎硫化工艺进行调整, 适当延长硫化时间, 保证胎面胶达到正硫化。

### 2.2 物理性能

试验配方硫化胶的物理性能如表3所示。

表3 试验配方硫化胶的物理性能

项 目	配方A	配方B	配方C
邵尔A型硬度/度	67	63	64
10%定伸应力/MPa	0.88	0.85	0.87
50%定伸应力/MPa	1.79	1.65	1.68
100%定伸应力/MPa	2.99	2.69	2.68
200%定伸应力/MPa	7.58	7.14	6.75
300%定伸应力/MPa	13.51	13.12	12.74
拉伸强度/MPa	18.07	19.40	21.01
拉断伸长率/%	384	419	443
阿克隆磨耗量/ $\text{cm}^3$	0.066	0.074	0.087
抗切割指数	132	208	153

注: 硫化条件为 $150 \text{ }^\circ\text{C} \times 40 \text{ min}$ 。

由表3可见: 配方A使用SSBR, 搭配45份BR, 硫化胶的邵尔A型硬度较高, 定伸应力较大, 为常规高耐磨胎面胶配方设计; 配方B使用ESBR, 搭配40份BR, 相对于配方A硫化胶, 配方B硫化胶的邵尔A型硬度降低了4度左右, 定伸应力减小, 拉断伸长率增大; 配方C在配方B的基础上减小10份白炭黑用量, 调整油用量保证硬度相同, 因填料用量减小, 硫化胶的定伸应力降低, 但拉伸强度和拉断伸长率稍有增大。

此外, 试验得到配方B硫化胶的耐老化性能最优, 这是因为相对于配方A, 配方B使用ESBR替换了SSBR和耐老化性能最差的NR; 相对于配方B硫化胶, 配方C硫化胶的耐老化性能下降, 可以推断

配方B中10份白炭黑不但可以提升硫化胶的抗撕裂性能,也能够显著提升硫化胶的耐老化性能。

阿克隆磨耗试验接近轮胎在柏油路面的磨耗状态。由表3还可以看出,配方A硫化胶的耐磨性能最好,配方C硫化胶的耐磨性能最差。这是因为配方A使用分子链规整的SSBR,同时硬度设计水平较高,所以硫化胶的阿克隆磨耗表现最佳。而配方B虽然使用了ESBR替换SSBR,但设计硬度降低了4度左右,不利于减小硫化胶的普通磨耗量。配方C在配方B的基础上减小10份白炭黑用量,填料用量减小,设计硬度与配方B在相同水平,硫化胶的耐磨性能最差。

如果评价轮胎在苛刻路面条件下的耐磨性能,例如多山多石路面条件,通常进行抗切割试验,抗切割指数越大,抵抗非正常磨耗的性能越佳。由表3可知,相对于配方A,配方B和配方C硫化胶的抗切割指数均提高,这是因为相对于配方A使用的SSBR分子链规整性好,轮胎产品在常规环境下的耐磨性能和弹性、生热和滞后损失较ESBR占有优势,然而规整的分子链结构及较小的相对分子质量和较窄的分布不利于轮胎产品在苛刻环境下的抗切割性能。配方B和C中的ESBR相对分子质量较大且分布较宽,有利于提高硫化胶的抗切割性能。相对于配方B硫化胶,配方C硫化胶的抗切割指数下降,说明白炭黑的加入能够显著提升配方体系的抗撕裂和抗切割性能。

### 2.3 成品性能

根据胶料性能分析,决定使用配方A和B进行成品轮胎试制,轮胎规格为195/65R15。使用2个配方试制的轮胎均通过工厂研发标准,发货进入市场验证实车磨耗性能。采用与出租车公司合作的方式,向两个具有典型路况的市场分别发送195/65R15轮胎,每1万km反馈记录胎面异常磨耗状态,综合打分情况如表4所示。

图1示出了配方A轮胎在苛刻地区(攀枝花市



(a)



(b)

图1 配方A轮胎在苛刻路面地区的胎面胶磨耗状态(场)的磨耗状态。

从表4及图1可以看出,使用配方A的出租车轮胎在攀枝花出现了鱼鳞状不正常磨耗,属非常规磨耗形式,经过售后技术小组赶赴现场实际勘察,分析表面鱼鳞状磨耗系该地区石板路(似搓衣板形状)切割所致。出租车轮胎胎面胶配方A的邵尔A型硬度为67度左右。对于柏油路况,胎面胶硬度高可提升耐磨性能,但对于多山多石路况,胎面胶硬度偏高导致刚性过大,在路面多棱峰、钝锐角等复杂情况,轮胎与其硬碰硬导致切割磨损。而配方B胎面胶正好相反,在苛刻路况下具有优异的耐磨性能,在普通柏油路况下表现合格,这是因为配方B胎面胶的硬度降低,牺牲了柏油路况的磨耗性能而通过胶种替换提升了抗切割性能。

### 3 结论

轮胎胎面胶开发过程中,针对不同的使用路况有针对性地进行配方设计,市场不同,性能偏重方向不同。SSBR和ESBR因分子设计规整度、相对分子质量及其分布不同,在耐磨性能上有不同的表现,SSBR胎面胶轮胎在普通路面上的耐磨性能较好,而ESBR胎面胶轮胎在避免不正常磨耗方

表4 试验轮胎的耐磨性能

项 目	普通柏油路况	苛刻路况
合格水准	☆☆☆	☆☆☆
配方A	☆☆☆☆☆	☆☆
配方B	☆☆☆	☆☆☆☆☆

注:☆越多,性能越好。



面表现更佳。白炭黑能够显著提升胎面胶的抗撕裂性能和抗切割性能。在沥青路面为主的使用环境,出租车轮胎胎面胶设计主要侧重于普通磨耗,高硬度和高定伸应力的胎面胶配方能够显著改善轮胎的耐磨性能;在山路和苛刻路面为主的使用环境,胎面胶设计则应更加侧重于苛刻磨耗,硬度稍低和抗切割性能高的胎面胶能够显著延长轮胎

的使用寿命和行驶里程。

#### 参考文献:

- [1] 林广义,井源,王祥,等. 石墨烯对天然橡胶/溶聚丁苯橡胶胎面胶性能的影响[J]. 橡胶工业,2018,65(2):157-160.
- [2] 高冬兰,崔玉叶,张洪学. 溶聚丁苯橡胶在全钢载重子午线轮胎胎面胶中的应用[J]. 轮胎工业,2018,38(4):221-224.

收稿日期:2019-10-10

## Study on Wear Resistance of Tread Compound of Taxi Tire with Different Road Conditions

LIU Huaqiao<sup>1</sup>, WANG Zhongjiang<sup>2</sup>, LI Hongwei<sup>1</sup>, GU Peishuang<sup>1</sup>, ZHU Jiashun<sup>1</sup>

(1. Tire Technology Alliance Co., Ltd, Qingdao 266061, China; 2. Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd, Zaozhuang 277300, China)

**Abstract:** In this study, the influence of tread compound design on the wear resistance of taxi tire under different road conditions was studied. The results showed that, on asphalt pavement, the design of tread compound for taxi tire mainly focused on reducing the ordinary wear, and the formulation with high hardness and high modulus could significantly improve the wear resistance of tire. In the environment of mountain road and rough road, the design of tread compound focused on reducing the severe wear, and the tread compound with low hardness and high cutting resistance could significantly extend the service life of tires and driving mileage.

**Key words:** taxi tire; tread compound; formula design; ordinary wear; severe wear; hardness; cutting resistance

### 固铂在特种设备市场协会展上推出 Discoverer EnduraMax SUV轮胎

美国《现代轮胎经销商》(www.moderntiredealer.com)2019年11月5日报道如下。

固铂轮胎和橡胶公司在2019年特种设备市场协会展上推出了最新的全天候SUV轮胎——Discoverer EnduraMax (见图1)。



图1 新型固铂Discoverer EnduraMax轮胎

固铂官方声明,Discoverer EnduraMax轮胎将固铂超耐用越野轮胎先进技术运用到全天候轮胎

中,这款轮胎为中小型SUV设计,其设计目的是“应对美国随处可见的会啃坏轮胎的粗糙道路”。

该轮胎采用了固铂的Durable-Tread技术,该技术通过超耐用材料抵抗如砾石和不平坦的城市街道之类的粗糙道路对轮胎的磨损和撕裂,从而延长轮胎胎面寿命;该轮胎还采用了公司的Armor Belt技术,提高了强度性能和操纵性能。

其EnduraGuard设计(一种耐久的内部结构),有助于轮胎在粗糙崎岖的路面上行驶时保持形状,使轮胎与路面接触平稳。

此外,得益于其Winter Grip技术,Discoverer EnduraMax轮胎的冬季性能和雪地性能提高,拥有三峰山雪花标志。

该款轮胎将于2020年夏初推出从P205/70R16到P245/50R20的30种规格。

(马 晓摘译 吴秀兰校)