

表 3 国产的 TESPT 与迪高莎公司的 TESPT 胎面胶料性能对比

性 能	迪高莎公司的 TESPT, 3 份	南昌洪城硅厂的 TESPT, 3 份	南昌县洪城有机硅 厂的 TESPT, 3 份
流变仪数据(151℃)			
$M_L, N \cdot m$	10.5	10.0	10.5
$M_H, N \cdot m$	40.5	41.0	40.5
t_{s1}, min	6.0	5.5	5.5
t_{50}, min	8.5	8.5	8.0
t_{90}, min	12.5	12.0	11.5
硫化胶性能(151℃×30min)			
密度, $\text{Mg} \cdot \text{m}^{-3}$	1.115	1.115	1.115
拉伸强度, MPa	30.7	31.5	30.8
扯断伸长率, %	555	560	590
邵尔 A 型硬度, 度	70	71	71
300%定伸应力, MPa	14.7	14.8	14.9
扯断永久变形, %	28	28	26
撕裂强度, $\text{kN} \cdot \text{m}^{-1}$	151	152	155
磨耗量(1.61km), cm^3	0.21	0.23	0.21
回弹值, %	34.8	35.0	34.8
压缩生热(25min), °C	22	20	21
屈挠龟裂次数, 万次	21.4	24.0	20.0
热空气老化后(100℃×48h)			
拉伸强度, MPa	29.6	29.5	29.3
扯断伸长率, %	505	480	510
邵尔 A 型硬度, 度	74	74	74
300%定伸应力, MPa	18.4	18.7	18.5
扯断永久变形, %	22	20	22

收稿日期 1996-05-18

国内消息

中国汽车轮胎在沙特走势看好

中国汽车轮胎在几年前打入中东沙特阿拉伯市场后,销量稳步扩大。中国汽车轮胎以质量稳定,经久耐用,价格合理,型号齐全而深受沙特用户的喜爱。沙特汽车及汽车零部件经销商都愿意与中方签订代理协议,代理经销中国汽车轮胎产品。据统计,在每年市场

容量超过 3000 万美元的很有潜力的沙特市场上,目前中国产各型汽车轮胎产品已占到该市场份额的 30%,在各国产品中名列前茅(在该国最大的吉达市场上占 60%左右)。目前在沙特汽车轮胎市场上销售的中国品牌有:上海轮胎公司的“双钱牌”、“回力牌”;东风轮胎厂的“东风牌”;北京的“金轮牌”;银川的“长城牌”;广东的“珠江牌”、“万里牌”等。

(摘自《中国汽车报》,1996,9,22)