力强的溶剂如果易挥发,剩下的溶剂由于不是 CR的良溶剂,CR胶浆易结块,并造成粘结膜表 面不平和易于粘在涂刷工具上。

2.2 配方的确定

在上述材料选择原则的基础上,经过多次试验,确定树脂改性 CR 胶粘剂的配方为: CR 100; 改性树脂 $30\sim60$; 氧化锌 $2\sim5$; 氧化镁 $4\sim8$; 促进剂 NA-22 $0.5\sim1$; 防老剂 2; 填充剂 $0\sim10$; 混合溶剂 $450\sim550$ 。

2.3 实测性能

采用上述配方制备的胶粘剂经多次检测,可满足 NJ18.1005.92《汽车内饰用氯丁-酚醛溶剂型胶粘剂》的技术条件要求,可满足汽车行业橡胶-金属、塑料-金属、帆布-金属之间的粘合要求,检测结果见表 1。

3 结语

以CR为主体材料,加入树脂改性剂、硫化

合成聚异戊二烯寻找新市场

中图分类号: TO 331. 4+4 文献标识码: D

英国《欧洲橡胶杂志》2002 年 184 卷 1 期 16 页报道:

Kraton 聚合物公司正在开发一种合成聚异戊二烯胶乳,但其目前的价格至少是天然胶乳的10倍。这种材料是在荷兰佩尔尼斯 Kraton 公司厂里制造的,然后运到日本的厂里将固体材料转换成胶乳。

在不久前召开的胶乳会议上,外科手套制造商对这种材料显示出了极大的兴趣。由于它重复性好,不含天然胶乳的蛋白质,与天然胶乳手感类似,因此尽管其价格高,却仍对手套行业有很大吸引力。

Kraton IR 是一种合成顺式 1,4-聚异戊二烯, 其性能大体与 N R 相同,它是用佩尔尼斯厂一个 反应釜制造的,每年产能约 2 万 t。佩尔尼斯厂反 应釜采用的阴离子聚合工艺是一种生产聚异戊二 烯的独特工艺,产品的顺式结构质量分数约为 0.90,与之相比,NR 的顺式结构质量分数为 0.99,齐格勒-纳塔工艺产品的顺式结构质量分数 约为 0.98。这种低顺式含量意味着其拉伸强度

表 1 树脂改性 CR 胶粘剂实测性能

项 目	测试条件	测试结果	技术指标
旋转粘度/(Pa°s)	环境	2. 38	2. 00 ~ 2. 50
密度/(Mg°m ⁻³)	环境	0. 91	≤1.35
固形物质量分数× 102	环境	25. 2	≥25
帆布-金属间粘合力/ N			
环境温度 24 h 后	环境	385	≥250
环境温度 72 h 后	环境	512	≥400
环境温度 72 h 后	(80±2) ℃	232	≥150
环境温度 72 h 后	(−10±1) °C	560	≥500
环境温度 24 h 后			
90 [℃] × 48 h 老化	环境	397	≥250
环境温度 24 h 后再			
水中浸 24 h	环境	259	≥100
橡胶粘合力/ N	环境	27	≥20

剂、填充剂以及适量的混合剂,可制备一定固含量、粘度和挥发速度的溶剂型 CR 粘合剂,该粘合剂具有较好的可操作性、低毒性和较强的粘合强度,能满足汽车用粘合剂的使用要求。

收稿日期: 2001-12-28

和滞后损失均低于 NR。目前, Kraton IR 的年产量已从几年前的 1.5万 t 降至 1万 t。轮胎行业曾大量购买这种材料以改善 NR 的加工性能和物理性能。但是过去几年, NR 价格大跌使轮胎行业减少了 Kraton IR 的应用,造成该胶销售量锐减。 Kraton IR 有两个主要品种,一种基本是纯聚异戊二烯,呈透明状;另一种是充油品种,为黄色。透明品种用于时新和医疗制品,而充油品种用于工业制品。充油品种与透明品种销售量比约为2:1。 IR 销量年均增长率为2%~3%。但在过去3年中,由于轮胎行业的决定,透明 Kraton IR 销量翻了一番,而充油品种销量急剧下降。

Kraton IR 用途之一是在高尔夫球中代替BR。用 Kraton IR 制得的高尔夫球的特点是性能稳定、回弹性高。透明 Kraton IR 适用于需要透明部件的新型鞋。Kraton 公司正在为其 Kraton IR 寻找新用途。该材料的主要优点是性能与 NR非常相似,但是滞后损失较低,无胶臭味,其加工和使用性能重复性好,可提供全透明品级。其潜在应用领域包括汽车驾驶仓内及汽车悬挂减振件和手套。

(涂学忠摘译)