

汽车密封条气味性能影响因素研究

许志显,柳延波,王中国,吕占有,吴桂龙

(诺博汽车系统有限公司,河北 保定 072650)

摘要:研究原材料对汽车密封条气味的影响,选择环保材料改善密封条气味性能。结果表明:炭黑、石蜡油和促进剂均会对密封条气味产生不同程度的影响,选用低筛余物质量分数炭黑,不含芳香烃的高闪点石蜡油和环保促进剂体系,制备的密封条胶料在保证良好的硫化特性和物理性能的同时,气味等级明显降低。

关键词:密封条;气味;三元乙丙橡胶;炭黑;石蜡油;促进剂

中图分类号:TQ336.4⁺¹

文章编号:2095-5448(2019)05-0280-04

文献标志码:A

DOI:10.12137/j.issn.2095-5448.2019.05.0280

随着人们环保意识逐渐提高,汽车内部空气质量成为关注焦点。气味是反映车内空气质量优劣的重要指标。汽车内部气味较大会危害人体的呼吸系统、循环系统、神经系统等,严重影响驾驶员和乘客的身体健康及行车安全^[1-3]。

目前各大车企都有自己成熟的车内气味检测方法和标准,大体上可分为德系和美系标准。长城、沃尔沃、奇瑞、福特等车企均采用德系检测方法和标准,其具体的检测方法是将样品放在密封性能良好的容器中,加热至80℃并保温2 h,随后由专业的试验人员用鼻子闻后按标准进行评级,气味等级分为1~6级,其中1级为最好的无气味等级^[4]。

汽车密封条作为汽车重要零部件对车内气味有着较大的影响,其主要散发出焦臭味和氨味等刺激性气味。因此研究密封条气味影响因素,制备低气味密封条具有重要意义。

本工作主要通过分析密封条配方,研究原材料(选取炭黑、石蜡油、促进剂)对密封条气味的影响,选择环保材料改善密封条气味,为开发低气味密封条提供参考。

1 实验

1.1 主要原材料

三元乙丙橡胶(EPDM),牌号3110M,上海中

作者简介:许志显(1988—),男,河北保定人,诺博汽车系统有限公司助理工程师,硕士,主要从事密封条原材料与配方研究工作。

E-mail:xuzhixian1020@163.com

石化三井化工有限公司产品。炭黑,牌号SPSO,卡博特化工(天津)有限公司产品;牌号N550/GN550,东海碳素(天津)有限公司产品;牌号XT1031,潍坊科伦比恩化工有限公司产品。活性氧化锌,牌号S-70,天津中荣胶业股份有限公司产品。聚乙二醇,牌号PEG-4000;加工助剂,牌号L-24;硬脂酸,牌号SA-1801;硫化剂S-80和普通促进剂体系,东莞福斯特橡塑科技有限公司产品。环保促进剂体系,宁波硫华聚合物有限公司产品。石蜡油,牌号P-3002和R-2291,北京艾迪尔复合材料有限公司产品;牌号1535和2158,宁波汉圣化工有限公司产品。

1.2 配方

试验配方为:EPDM 100,炭黑(变品种) 160,碳酸钙 50,活性氧化锌 5,硬脂酸 2,聚乙二醇 2,加工助剂 2,石蜡油(变品种) 80,吸湿剂 10,硫化剂 1.1,普通促进剂体系(环保促进剂体系) 5.9(5.7)。

1.3 主要设备和仪器

3 L密炼机和203.2 mm(8英寸)开炼机,东莞市利拿实业(机械)有限公司产品;M2000FAN型无转子硫化仪、GT-7080S2型门尼粘度仪和TDS-2000型电脑拉力试验机,中国台湾高铁科技股份有限公司产品;XW-221型平板硫化机,东莞市勋威检测仪器有限公司产品。

1.4 试样制备

一段混炼在密炼机中进行,密炼室初始温度

为70 °C,转子转速为40 r·min⁻¹,混炼工艺为:生胶→氧化锌和硬脂酸→加工助剂、聚乙二醇→炭黑和碳酸钙等填料→石蜡油→排气与清扫(110 °C)→排胶(150 °C)。

二段混炼在开炼机上进行,混炼工艺为:一段混炼胶→薄通2次→加入硫化剂、促进剂和吸湿剂→左右割胶10次→打三角包4次→打卷3次→下片。

终炼胶停放12 h后用平板硫化机(硫化条件为160 °C×12 min)硫化。

1.5 性能测试

胶料性能测试按照相应国家标准进行,气味等级采用德系方法进行检测。

2 结果与讨论

2.1 炭黑对密封条胶料性能和气味等级的影响

炭黑对密封条胶料性能和气味等级的影响见表1(采用普通促进剂体系、石蜡油P-3002)。

表1 炭黑对密封条胶料性能和气味的影响

项 目	炭黑			
	SPSO	N550	XT1031	GN550
45 μm筛余物质量分数	0.05	0.05	0.05	0.001
门尼粘度[ML(1+4)]				
100 °C]	61	62	62	62
邵尔A型硬度/度	72	73	72	72
气味等级	5.0/4.8	4.9/4.8	4.9/5.0	4.6/4.7

从表1可以看出,炭黑SPSO,N550,XT1031胶料的气味等级无明显差异,而炭黑GN550胶料的气味等级比炭黑SPSO胶料低0.1~0.4,气味更小。这是由于与其他3种炭黑相比,炭黑GN550的分散性更好,筛余物质量分数更小,更有利吸附挥发性有机物,减少气味的散发。分析认为,使用筛余物质量分数小的炭黑如GN550有利于降低密封条的气味等级。

表3 普通促进剂与环保促进剂气味性能对比

品 种	气味性能	品 种	气味性能
普通促进剂		BZ	产生亚硝胺、有气味
噻唑类		二硫代二吗啉(DTDM)	产生亚硝胺、有气味
M	无毒、有氨味	环保促进剂	
DM	无毒、有氨味	二丁基二硫代氨基甲酸钠(TP)	不产生亚硝胺、无气味
秋兰姆类		二硫化四苯基秋兰姆(TBzTD)	不产生亚硝胺、无气味
TRA	产生亚硝胺、有气味	二苯基二硫代氨基甲酸锌(ZBEC)	不产生亚硝胺、无气味
TMTD	产生亚硝胺、有气味	烷基二硫代磷酸锌(ZAT)	不产生亚硝胺、无气味
二硫代氨基甲酸盐类		二硫化二己内酰胺(CLD)	不产生亚硝胺、无气味

2.2 石蜡油对密封条胶料性能和气味等级的影响

石蜡油对密封条胶料性能和气味等级的影响如表2所示(采用普通促进剂体系、炭黑SPSO)。

表2 石蜡油对密封条胶料性能和气味等级的影响

项 目	石蜡油			
	P-3002	R-2291	1535	2158
石蜡油闪点/°C	228	265	258	286
石蜡油颜色	棕色	棕色	白色	白色
门尼粘度[ML(1+4)]				
100 °C]	61	65	63	66
邵尔A型硬度/度	72	74	73	75
气味等级	5.0/4.8	4.5/4.6	3.8/3.9	3.5/3.4

从表2可以看出:石蜡油P-3002和R-2291为棕色,石蜡油R-2291的闪点比P-3002高37 °C,气味等级低0.3~0.5,气味更小,这是由于高闪点石蜡油在胶料硫化过程中更稳定,带气味的小分子挥发物明显减少;石蜡油1535和2158为白色,气味等级比石蜡油P-3002低0.9~1.6,主要是因为石蜡油1535和2158不含芳香烃,其本身含有的小分子物质非常有限,因此气味更小^[5]。分析认为,使用低芳香烃含量、高闪点的石蜡油如2158,能明显减小密封条气味。

2.3 促进剂对密封条胶料硫化特性和气味等级的影响

普通促进剂与环保促进剂气味性能对比如表3所示。促进剂体系对密封条胶料硫化特性和气味等级的影响如表4所示(采用炭黑SPSO、石蜡油P-3002)。

从表3和4可以看出,与普通促进剂相比,环保促进剂不产生亚硝胺和其他异味。通过对促进剂用量微调,普通促进剂体系和环保促进剂体系胶料的硫化速率基本一致。用环保促进剂体系制备的密封条胶料气味等级比用普通促进剂体系制备的

表4 促进剂体系对密封条胶料硫化特性和气味等级的影响

项 目	普通促进剂体系	环保促进剂体系
硫化仪数据(160 °C)		
$F_1/(dN \cdot m)$	0.21	0.22
$F_{max}/(dN \cdot m)$	1.38	1.36
t_5/min	5.15	5.20
$\Delta t_{30}/min$	2.40	2.42
t_{10}/min	0.32	0.33
t_{90}/min	2.12	2.10
气味等级	5.0/4.8	4.4/4.3

密封条低0.4~0.7, 气味更小。这是由于普通促进剂在硫化过程中反应分解时会产生带异味的亚硝胺类物质, 影响密封条气味性能; 而环保促进剂反应分解时不会产生亚硝胺, 密封条的气味等级显著降低, 对胶料硫化特性的影响较小。

2.4 环保密封条配方优化

综上所述, 与炭黑SPSO相比, 炭黑GN550具有更好的分散性、更小的筛余物质量分数, 这种特性更有利吸附挥发性有机物, 减少气味的散发; 石蜡油2158不含芳香烃, 多环芳烃物质挥发量相对较少, 具有更优良的气味性能; 环保型促进剂在硫化过程中不会产生苯并噻唑类和胺类物质, 能有效降低密封条的气味等级。因此采用炭黑GN550、石蜡油2158、环保促进剂体系制备低气味环保密封条, 普通密封条与环保密封条配方对比如表5所示, 性能对比如表6所示。

从表6可以看出, 与普通密封条胶料相比, 环保密封条胶料物理性能差异不大, 气味等级降低1.7~2。总的来看, 环保配方在保证胶料性能的前提下, 气味等级明显降低, 可满足不同汽车企业对密封条性能的要求。

3 结论

炭黑、石蜡油和促进剂均会对密封条气味等级产生不同程度的影响, 选用低筛余物质量分数炭黑、不含芳香烃的高闪点石蜡油和环保促进剂,

表5 普通密封条与环保密封条配方对比

普通配方	用量/份	环保配方	用量/份
炭黑SPSO	160	炭黑GN550	160
石蜡油P-3002	80	石蜡油2158	80
普通促进剂体系	5.9	环保促进剂体系	5.7
促进剂M-75	1.7	促进剂TP-50	2.8
促进剂DM-75	0.5	促进剂ZAT-70	1.0
促进剂TRA-70	0.6	促进剂TBzTD-70	0.9
促进剂TMTD-75	0.6	促进剂ZBEC-70	0.5
促进剂BZ-75	1.7	促进剂CLD-80	0.5
促进剂DTDM-80	0.8		

注: 其他组分和用量为EPDM 100, 碳酸钙 50, 氧化锌 5, 硬脂酸 2, 聚乙二醇 2, 加工助剂 2, 吸湿剂 10, 硫化剂 1.1。

表6 普通密封条与环保密封条性能对比

项 目	普通配方	环保配方
门尼粘度[ML(1+4) 100 °C]	61	66
邵尔A型硬度/度	72	74
拉伸强度/MPa	8.35	8.18
拉断伸长率/%	282	266
压缩永久变形(70 °C × 24 h) /%	23.2	21.6
气味等级	5.0/4.8	3.0/3.1

在保证密封条胶料良好硫化特性和物理性能的同时, 气味等级大幅降低。由于密封条气味的影响因素较多, 且测试方法依赖主观评价, 因此后续工作还需收集大量数据并持续深入研究。

参考文献:

- [1] 田永, 韦俊. 汽车车内散发性气味的危害与评价[J]. 客车技术与研究, 2012(3): 55-57.
- [2] 张伟, 苏小平, 李伟, 等. 机车门窗阻燃密封条低烟、低毒、低重金属含量三元乙丙橡胶胶料的开发[J]. 橡胶工业, 2017, 64(8): 489-492.
- [3] 吴志刚, 何锋. 汽车密封条挤出成型影响因素分析[J]. 橡胶工业, 2017, 64(6): 363-366.
- [4] 马文耀, 严谨. 汽车内饰件气味试验方法的分析比较[J]. 科技创新与应用, 2014(22): 87-88.
- [5] 潘坡, 洪海明, 支朝辉. 乘用车橡胶密封条气味研究[J]. 世界橡胶工业, 2016, 43(4): 13-18.

收稿日期: 2018-10-21

Factors Influencing Odor Performance of Car Sealing Strip

XU Zhixian, LIU Yanbo, WANG Zhongguo, LYU Zhanyou, WU Guilong

(Nuobo Automobile System Co., Ltd, Baoding 072650, China)

Abstract: The effect of raw materials on the odor of the car sealing strip was studied and

environmentally friendly materials were chosen to improve the odor performance of the sealing strip. The results showed that, carbon black, paraffin oil and accelerator had a different influence on the odor of sealing strip. The compound of sealing strip prepared by carbon black with low sieve residue content, high flash point paraffin oil without aromatic hydrocarbons and environmentally friendly accelerator system had good vulcanization characteristics and physical properties and low odor grade.

Key words: sealing strip; odor; EPDM; carbon black; paraffin oil; accelerator

北橡院主办三刊被评为石化联合会 第三届质量评测一类期刊

2019年3月25日,中国石油和化学工业联合会(简称联合会)主管期刊第三届质量评测总结会在京举行,北京橡胶工业研究设计院(简称北橡院)主办的《橡胶工业》《轮胎工业》《橡胶科技》均被评为一类期刊。

会议由副会长兼秘书长赵俊贵主持,联合会党委书记、会长李寿生出席会议并分析了主管期刊存在的问题以及提出了相应要求,联合会新闻办主任薛学通传达了中宣部和传媒监管局有关会议精神,中国化工情报信息协会会长揭玉斌对评测活动进行了详细总结。

李寿生表示,期刊是行业发展的窗口、行业水平的展示和信息引导的平台。近几年,在联合会、中国化工情报信息协会和各主办单位的支持、指导下,各期刊坚持正确的舆论导向,严格执行期刊出版管理规定,在办刊质量和扩大行业影响方面有了很大的提高。他强调,面对新形势、新目标,联合会主管期刊要努力做好以下5个方面的工作:一是要把握好政治方向,二是要紧跟中心任务,三是要办出专业特色,四是要增强品牌优势,五是要力争一流期刊。

揭玉斌指出,期刊质量评测活动由联合会与中国化工情报信息协会联合举办,两年一届,旨在考察期刊水平、总结工作成绩、交流办刊经验,促进联合会主管期刊健康发展。本届评测参与的期刊共34种,包括联合会主管的32种期刊和中国石化北京化工研究院主办的2种期刊。评测标准包括载文内容质量、编辑出版质量和可持续发展能力3个方面。根据各编辑部提交的2018年第6期、第12期样刊和自评报告,评委参考《第八届石化行业报刊评选标准》打分,评测结果分为一

类(优)、二类(良)、三类(中)、四类(差)。包括《橡胶工业》《轮胎工业》《橡胶科技》在内的11种期刊被评为一类。他特别提到,《橡胶科技》首次从二类进入一类,亦即北橡院主办的3种期刊全部被评为一类。

参评期刊均派代表参加了会议。会议还选取了具有办刊特色或进步较大的4种期刊——《现代化工》《橡胶科技》《化工环保》《中国化肥信息》交流了办刊经验。

(胡 浩 马 晓)

锦湖石化合成橡胶产能将达到55万t

据美国《橡胶世界》报道,韩国锦湖石化公司将在2019年上半年完成丁腈胶乳生产线的扩建,使丁腈胶乳产能达到15万t。届时锦湖石化的合成橡胶年产能将达到55万t,有利于巩固其在全球合成橡胶市场的地位。

丁腈胶乳广泛应用于制造医用手套。公司不断扩大丁腈胶乳产能并改良乳胶制品的性能。为了加强全球合作关系和扩大业务规模,公司正考虑在马来西亚建厂以实现生产与销售的本土化。

锦湖石化表示,轮胎和汽车市场呈现复苏迹象,为了应对合成橡胶需求的增长,公司正在制定相应的战略,如使低顺式聚丁二烯橡胶等产品组合多样化。公司对其苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)也寄予厚望。SBS广泛用作沥青、防水板材和汽车零部件的改性剂。由于许多国家对道路基础设施的投资加大,预计SBS在全球范围内的需求快速增长。

为了减少碳足迹,2019年,锦湖石化将在其韩国丽水的橡胶厂中增加再生式焚化炉,以减少VOC排放,并降低其蔚山的橡胶厂乳胶产品添加剂的用量。

(艾 迪)