

新品动态

三元乙丙橡胶防水卷材

三元乙丙橡胶具有优异的物理机械性能, 高强度、高伸长率、高抗撕裂强度, 同时更具有耐天候老化性、耐臭氧性、耐热氧老化性、耐寒性和低吸水性。内在质量稳定, 是高级建筑的首选防水材料。

1 产品主要性能指标 (执行标准 GB18173. 1-2000JL1)

项目	指标
拉伸强度/ MPa	≥ 7. 5
断裂伸长率/ %	≥ 450
直角撕裂强度/ (kN · m ⁻¹)	≥ 25
不透水性 (0. 3MPa 3min)	不透水
低温弯折性	≤ - 40℃无裂缝

2 施工要点

- 找平层要符合施工验收规范和设计的要求, 要压实、光洁、牢固, 无松动、起沙现象。
- 基层与突起或凹部相连的阴阳角 (如女儿墙与排水沟等) 应做成光滑的圆弧型, 并且施工前找平层应干燥, 含水率在 9% 以下。
- 基层处理剂: 聚氨酯或粘合剂与溶剂按 1: 7 的比例搅拌均匀后涂刷基层。
- 将粘合剂均匀涂在展开的卷材和经过处理的基层上, 干燥到粘合剂不太粘时将卷材平压在基层上, 要从中心向两侧赶出卷材下的空气, 使其粘结牢实。
- 按顺水方向自下而上进行铺贴, 长向搭接 80mm 以上, 短向搭接 150mm 以上, 铺贴要自然, 不能猛力拉紧推压以免影响质量。
- 卷材收头和较难处理部位可用封口胶封实。

3 注意事项

- 卷材与涂料应存放在阴凉干燥处, 远离火源、热源, 施工现场严禁烟火。

- 进行防水施工时, 必须在通风良好的条件下进行。

段霓华

氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材

氯化聚乙烯-橡胶是一种新型高分子防水材料, 该产品是利用氯化聚乙烯和橡胶的不同特性加以有效的结合, 取长补短, 保证了该产品对建筑物的适应性, 它具有优异的耐天候老化、耐寒、耐臭氧性等。其综合性能好, 施工方便, 适用于各种建筑防水。

1 产品主要性能指标 (执行标准 GB18173. 1-2000JL2)

项目	指标
拉伸强度/ MPa	≥ 6. 0
断裂伸长率/ %	≥ 400
直角撕裂强度/ (kN · m ⁻¹)	≥ 24
不透水性 (0. 3MPa 3min)	不透水
低温弯折性	≤ - 30℃无裂缝

2 施工要点

- 找平层要符合施工验收规范和设计的要求, 要压实、光洁、牢固, 无松动、起沙现象。
- 基层与突起或凹部相连的阴阳角 (如女儿墙与排水沟等) 应做成光滑的圆弧型, 并且施工前找平层应干燥, 含水率在 9% 以下。
- 刷基层处理剂: 聚氨酯或粘合剂与溶液按 1: 7 的比例搅拌均匀后涂刷基层。
- 将粘合剂均匀涂在展开的卷材和经过处理的基层上, 干燥到粘合剂不太粘时将卷材平压在基层上, 要从中心向两侧赶出卷材下的空气, 使其粘结牢实。
- 按顺水方向自下而上进行铺贴, 长向搭接 80mm 以上, 短向搭接 150mm 以上, 铺贴要自然, 不能猛力拉紧推压以免影响质量。
- 卷材收头和较难处理部位可用封口胶封实。

3 注意事项

- 卷材与涂料应存放在阴凉干燥处, 远离火源、热源, 施工现场严禁烟火。
- 进行防水施工时, 必须在通风良好的条件下进行。

杨太龙