树脂等。

5. 防护体系

海绵是多孔结构,因表面积增大而容易老化,特别是开孔结构更是如此,所以胶料配方中应加入高效防老剂。黑海绵胶料常用防老剂 D,浅色海绵胶料常用防老剂 SP。

6. 填充体系

海绵胶料要求填充剂密度小、分散性好、使胶料流动性好,并有助于海绵的发泡等。一般来说,各种填充剂对发泡剂的分解温度和速度影响不大,但填充剂的分散性很重要,其粒子的均匀分散能促进孔坯的形成。填充剂还能提高海绵的挺性,防止孔眼塌陷。海绵胶料配方中常用的填充剂有陶土、轻质碳酸钙等,一般用量 40~60 份。其中以陶土作填充剂较好,它对改善海绵的孔眼结构和柔软性有一定作用。

1.2.4 配方举例

一次硫化海绵胶料配方实例见表 10,二次硫 化海绵胶料配方实例见表 11。

表 10	一次硫化海绵胶料配方		份
组分	用量	组分	用量
NR(5#烟胶片)	100	防老剤	7
鞋类再生胶	1450	黑油膏	160
硫黄	18	机油	30
促进剂 D	3.4	发泡剂 H	13.5
促进剂 M	4.6	小苏打	48
促进剂 DM	7	明矾	32
硬脂酸	6.5	陶土	120
		合计	2000

表 11 二次硫化海绵胶料配方			份
组分	用量	组分	用量
NR(4# 烟胶片)	100	小苏打	8
硬脂酸	11	明矾	1
氧化锌	5	促进剂D	0.6
防老剂 SP	1	促进剂 M	0.8
轻质碳酸钙	67.35	促进剂 DM	1. 25
陶土	102	硫黄	2
机油	28	发泡剂 H	5
		合计	333

(未完待续)

黄路公司围绕对标持续改造

为继续做好 2010 年持续改进工作,青岛黄海橡胶股份有限公司根据中国化工橡胶总公司《关于 2010 年持续改进工作总体安排的通知》要求,在吸取 2009 年持续改进工作经验的基础上,进一步加大了精益六西格玛项目的实施力度和范围。近期,公司正在抓紧进行项目及带级人员的选择工作,已正式确定的 6 个持续改进项目是:全钢分厂的提高挤出全钢轮胎冠合格率、提高三鼓成型班产量、降低钢丝帘线消耗率;半钢分厂的增加硫化胶囊平均使用次数、提高 155 R13 LT轮胎 A 级品率;炼胶厂的降低每千克混炼胶用电量。

作为橡胶总公司第1批持续改进试点企业, 黄海公司自推进精益六西格玛管理以来,通过第 1期5个改进项目的实施,公司注重质量的氛围 更加浓厚,管理人员的工作方式明显改善,工作能 力和水平大幅提升,更重要的是持续改进的文化 理念在企业逐步形成。与第1期持续改进项目大 都围绕提高质量所不同的是,第2期项目重点围 绕对标环节,结合企业实际,在提高产能、降低消 耗方面开展项目选择工作。

经测算,第2期确定的6个持续改进项目都将获得可观的经济收益。其中挤出全钢轮胎胎冠合格率提高5%,年生产成本可降低75万元;三鼓成型班产量提高20条以上,年利润可增加90万元;钢丝帘线消耗率降低0.05%,年钢丝成本可降低9.8万元;半钢子午线轮胎硫化胶囊平均使用次数增加60次以上,年用胶囊减少2000个,年用胶囊费用可降低65万元;提高155R13LT轮胎A级品率5.5%,年净收入可增加24.75万元;胶料混炼采用峰谷电,并减少回车,用电量减小42kW·h·t⁻¹。